RAINBOW 虹牌油漆
永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

BAKING ENAMEL

Số hiệu sản phẩm	No.1101/1102/1104/1117/1119
Loại	Sơn có nguồn gốc từ nhựa Alkyd ít dầu và và nhựa melamine kết hợp nguyên liệu màu chịu nhiệt tạo thành
Sử dụng	Lớp sơn phủ ngoài dùng cho xe cộ, máy móc nông nghiệp, thiết bị điện tử, đồ dùng thép và công cụ các loại,...
Đặc điểm	1. Màng dai và bề mặt nhẵn đẹp. 2. Độ bám dính tốt, và độ mài mòn rất tốt. 3. Chịu tác động thời tiết và độ bóng, màu bền. 4. Chịu tác động dầu và hoá chất hoà tan tuyệt vời. 5. Chịu nước, muối, acid, alkalis.
Độ bóng	Trên 90% No.1119 (độ bóng mờ)
Màu sắc	Tùy chọn
Khả năng che phủ	Trên 8m^2/l
Độ nhớt	65 ~75 KU (25°c)
Tỉ Trọng	Trên 0.9 Kg/L
Độ cứng	26 trở lên (Sward)
Thử nghiệm cắt ô	Thử nghiệm cắt vạch ô 1mm^2 , tỉ lệ độ bám đạt 100/100
Độ chịu lực va chạm	12.5mm x 0,3 kg x 50 cm x 0,8mm thử nghiệm va đập không bong tróc nức nẻ (120^{0}C*30 phút)
Thời gian nung	Khô cứng 0.5 giờ (120°C)
Độ dày màng sơn	Ướt: 90μ Khô: 25μ
Độ phủ lý thuyết	42 m²/GL 11.1 m²/L 12.3 m^2/kg
Hàm lượng không bay hơi	Trên 28%
Chất pha loãng	No.1112 chất pha loãng sơn chịu nhiệt hoặc xylen
Mức pha loãng	20~30%(Không bao gồm phần rửa dụng cụ)
Lớp phủ kế tiếp	No.1106
Phương pháp sử dụng	Phun xịt, sơn tĩnh điện.
Thời hạn bảo quản	Ít nhất 1 năm với điều kiện khí hậu thông thường
Hạng mục chú ý	1. Khi sử dụng, dùng chất pha loãng pha loãng sơn với độ nhớt theo tiêu chuẩn phun (Ford Cup # 4) 16±2 giây. 2.Vết ẩm, dầu mỡ, gỉ, chỗ hư hỏng, bụi, màng bong tróc, và bề mặt muối ăn mòn phải được làm sạch trước khi sơn 3. Sau khi phun, để trong vòng 10～15 phút trong môi trường đến khi dung dịch trên màng sơn bốc hơi hoàn toàn, sau đó nung theo nhiệt độ và thời gian quy định. (Tiêu chuẩn nhiệt độ và độ dài thời gian nung tiêu chuẩn: 120±5^{0}C 30 phút)..
Ghi chú:	Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đố tượng sơn và điều kiện môi trường.