



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 (10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)

RAINBOW EMULSION PAINTS, MATT

Mã số sản phẩm	No.300
Loại	Sơn nước bóng mờ có nguồn gốc từ nhựa Copolymer kết hợp với Polymer chịu nước, chịu kiềm tốt, phối hợp với nguyên liệu màu có khả năng che phủ và chất phụ gia tinh tế.
Sử dụng	Sơn nội thất trang trí và bảo vệ bề mặt tường xi măng, gạch, thạch cao v.v...các công trình cao ốc văn phòng, khách sạn, công trình công cộng, bệnh viện, cửa hàng, nhà ở.
Đặc tính	1. Khả năng chịu nước, chịu kiềm tốt. 2. Sáng mịn và chịu nước, chùi rửa được trên 500 lần.
Màu sắc	Màu trắng và màu nhạt
Khả năng che phủ	5m ² /L trở lên
Độ nhớt	80 ~ 110 KU (25°C)
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 0.5 giờ Khô cứng: 2 giờ (25°C)
Độ dày màng sơn	Màng sơn ướt: 100µm Màng sơn khô: 30µm
Độ phủ lý thuyết	38m ² /Gal 10m ² /L
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu: 3 giờ
Chất pha loãng	Nước máy
Tỷ lệ pha loãng	5 ~ 10%
Sơn lót sử dụng	Sơn lót 410-1 hoặc sơn lót 467
Phương pháp sử dụng	Cọ, con lăn, phun.
Lưu ý	1. Cần khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm nước để pha loãng, nhưng không được vượt quá dung lượng quy định. 2. Các vết bẩn như hơi ẩm, dầu mỡ, bụi bẩn v.v...bám trên bề mặt phải được làm sạch hoàn toàn trước khi sơn. 3. Xin dùng tương màu sơn nước Rainbow để pha màu khi cần. 4. Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 3-4 tuần cho tường khô hoàn toàn, độ ẩm dưới 12% mới bắt đầu thi công. 5. Điều kiện thi công: độ ẩm tương đối trong không khí dưới 85%, nhiệt độ phải trên 10% mới được thi công.