RAINBOW 虹牌油漆
永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-61393675

SOLVENT-BASED CEMENT MORTAR PAINT, CLEAR

Số hiệu sản phẩm	No.402
Loại	Sơn nước gốc dầu cho bề mặt tường trong suốt được cấu thành bởi gốc nhựa Acrylic Resin chịu được biến động thời tiết và chất kiềm đặc biệt tốt .
Sử dụng	Bảo vệ độ bóng của chế phẩm từ vữa vôi,thách cao và lớp bóng trên bề mặt tường đã dùng sơn màu tính dầu .
Đặc điểm	1. Mau khô, dễ dàng thi công. 2. Khả năng chịu nước,chịu biến động của thời tiết,duy trì được độ bóng bền đẹp. 3. Chịu được nước, vữa, vôi các loại, màu sắc bền đẹp. 4. Chịu được tính kiềm.
Bên ngoài	Dung dịch trong suốt.
Tỉ trọng	0.9 Kg/L trở lên .
Độ nhớt	55~65KU (25℃).
Thời gian khô	Sờ thấy khô : 1/2 giờ trở lại Khô cứng : 2 giờ trở lại (25℃)
Độ dày màng sơn	Khi ướt : 80μ Khi khô : 25μ
Lượng sơn quét lý luận	47.0 m^2/Gal 12.5 m^2/L 14.0 m^2/kg
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu 3 giờ .
Khả năng chịu nhiệt	50^0 C liên tục
Hàm lượng không bay hơi	40% trở lên .
Chất pha loãng	No.807 xylen .
Dung lượng chất pha loãng	0~5 % .
Sơn lót thích hợp	No.404 Solvent-Based Cement Mortar Paint,Primer .
Sơn phủ mặt thích hợp	No.401 Solvent-Based Cement Mortar Paint
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường .
Hướng dẫn sử dụng	Phun, dùng cọ, cây lăn .
Hạng mục chú ý	1. Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 2-3 tuần cho tường khô hoàn toàn xong, thành phần nước dưới 12% mới bắt đầu thi công .
Ghi chú	Mức độ che phủ thực tế tuỳ thuộc hình dáng, trạng thái và điều kiện môi trường của vật cần sơn.