



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

SOLVENT-BASED ACRYLIC PRIMER

Số hiệu sản phẩm	No.404
Loại	Là loại sơn nước gốc dầu dung cho lót nền tường xi măng được tinh chế từ bột Titan và gốc nhựa Acrylic Resin chịu được kiềm.
Sử dụng	Thích hợp sử dụng làm sơn lót cho tường xi măng . 1. Nhanh khô, thao tác dễ dàng .
Đặc điểm	2. Độ bám dính đặc biệt tốt . 3. Khả năng chịu kiềm cao .
Độ bóng	Mờ.
Màu sắc	Màu trắng.
Độ che phủ	7 m ² /L trở lên
Tỉ trọng	1.4 Kg/L trở lên .
Độ nhớt	85~105KU (25°C).
Thời gian khô	Sờ thấy khô : 1/2 giờ trở lại Khô cứng : 1.5 giờ trở lại (25°C)
Độ dày màng sơn	Khi ướt : 80μ Khi khô : 40μ
Lượng sơn quét lý luận	47.0 m ² /Gal 12.5 m ² /L
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu 3 giờ .
Khả năng chịu nhiệt	50 ⁰ C liên tục
Hàm lượng không bay hơi	60% trở lên .
Chất pha loãng	No.807 xylen .
Dung lượng chất pha loãng	5~10 % .
Sơn phủ thích hợp	No.401/405/415/416 Solvent-Based Cement Mortar Paint . No.402 Solvent -Based Cement Mortar Paint,Clear .
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường .
Hướng dẫn sử dụng	Phun, dùng cọ, cây lăn .
Hạng mục chú ý	1. Trộn và khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm nước để pha loãng, nhưng không vượt quá dung lượng quy định. 2. Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 2-3 tuần cho tường khô hoàn toàn xong, thành phần nước dưới 12% mới bắt đầu thi công . 3. Cần phải làm sạch sẽ các vết dơ, bụi bẩn, hơi nước và dầu mỡ bám trên bề mặt cần được sơn mới có thể thi công .
Ghi chú	Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dáng, trạng thái và điều kiện môi trường của vật cần sơn.