



**永記造漆工業(越南)有限公司**  
**YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD**  
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號  
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

## **EMULSION PAINT, PRIMER**

Số hiệu sản phẩm	No.410-1		
Loại	Sơn lót (tính nước) được tinh chế từ nhựa Acrylic phôi hợp với nguyên liệu màu chịu được biến động thời tiết .		
Sử dụng	Thích hợp dùng làm sơn lót trước khi phủ sơn bê mặt cho tường xi măng .		
Đặc điểm	1. Nhanh khô, thao tác dễ dàng . 2. Tính bám dính đặc biệt tốt . 3. Chịu kiềm tốt, khử muối kiềm trên bê mặt tường mới xây, có tác dụng bảo vệ bê mặt tường khỏi ánh nắng mặt trời . 4. Sử dụng nước sạch làm dung môi, không gây hại, không dẫn bắt lửa .		
Độ bóng	Mờ.		
Màu sắc	Màu trắng .		
Tỉ trọng	1.25 Kg/ L trơ lén .		
Độ nhớt	80~110KU (25°C)		
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1/2 giờ	Khô cứng: 3 giờ (25°C)	
Độ dày màng sơn	Khi ướt: 90μ	Khi khô: 35μ	
Lượng sơn quét lý luận	42.0 m <sup>2</sup> /Gl	11.1 m <sup>2</sup> /L	8.9 m <sup>2</sup> /Kg
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu 3 giờ.		
Hàm lượng không bay hơi	45% trơ lén		
Chất pha loãng	Nước sạch		
Dung lượng chất pha loãng	5~10%		
Sơn phủ nền thích hợp	No.314、380、406、407、408、409、410、433、436、450、650、860		
Thời gian bảo quản	Các loại sơn nước (Emulsion Paint ).		
Hướng dẫn sử dụng	Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.		
Hạng mục chú ý	1. Trộn và khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm nước để pha loãng, nhưng không vượt quá dung lượng quy định. 2. Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 2-3 tuần cho tường khô hoàn toàn, thành phần nước dưới 12% mới bắt đầu thi công. 3. Cần phải làm sạch sè các vết dơ, bụi bẩn, hơi nước và dầu mỡ bám trên bê mặt cần được sơn mới có thể thi công.		
Ghi chú	Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dáng, trạng thái, và điều kiện môi trường của vật cần sơn, độ che phủ lý luận khi dùng tay quét hoặc dùng cọ là 1.4 lần, độ che phủ lý luận khi phun xịt là 1.7 lần.		