

## EMULSION PAINT, PRIMER

|                           |  |                        |                        |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Số hiệu sản phẩm          | No.420-1   |                        |                        |
| Loại                      | Sơn lót (tính nước) được tinh chế từ nhựa Acrylic phối hợp với nguyên liệu màu chịu được biến động thời tiết .   |                        |                        |
| Sử dụng                   | Thích hợp dùng làm sơn lót trước khi phủ sơn bề mặt cho tường xi măng .  |                        |                        |
| Đặc điểm                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhanh khô, thao tác dễ dàng .</li> <li>2. Tính bám dính đặc biệt tốt .</li> <li>3. Chịu kiềm tốt, khử muối kiềm trên bề mặt tường mới xây, có tác dụng bảo vệ bề mặt tường khỏi ánh nắng mặt trời .</li> <li>4. Sử dụng nước sạch làm dung môi, không gây hại, không dẫn bắt lửa .</li> </ol>  |                        |                        |
| Độ bóng                   | Mờ.  |                        |                        |
| Màu sắc                   | Màu trắng .  |                        |                        |
| Tỉ trọng                  | 1.2Kg/ L trở lên .   |                        |                        |
| Độ nhớt                   | 70~90KU (25°C)   |                        |                        |
| Thời gian khô             | Sờ thấy khô: 1/2 giờ   | Khô cứng: 3 giờ (25°C) |                        |
| Độ dày màng sơn           | Khi ướt: 70μ   | Khi khô: 25μ           |                        |
| Lượng sơn quét lý luận    | 42.0 m <sup>2</sup> /Gl  | 11.1 m <sup>2</sup> /L | 8.9 m <sup>2</sup> /Kg |
| Thời gian phủ lớp mới     | Tối thiểu 3 giờ.   |                        |                        |
| Hàm lượng không bay hơi   | 45% trở lên  |                        |                        |
| Chất pha loãng            | Nước sạch  |                        |                        |
| Dung lượng chất pha loãng | 5~10%  |                        |                        |
| Sơn phủ nền thích hợp     | No.350 、 406 、 407 、 408 、 409 、 400 、 410 、 SA2000 、 SA3000<br>Các loại sơn nước (Emulsion Paint ) .  |                        |                        |
| Thời gian bảo quản        | Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.  |                        |                        |
| Hướng dẫn sử dụng         | Phun xịt, dùng cọ, con lăn .   |                        |                        |
| Hạng mục chú ý            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trộn và khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm nước để pha loãng, nhưng không vượt quá dung lượng quy định.</li> <li>2. Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 2-3 tuần cho tường khô hoàn toàn, thành phần nước dưới 12% mới bắt đầu thi công.</li> <li>3. Cần phải làm sạch sẽ các vết dơ, bụi bẩn, hơi nước và dầu mỡ bám trên bề mặt cần được sơn mới có thể thi công.</li> </ol> |                        |                        |
| Ghi chú                   | Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dáng, trạng thái, và điều kiện môi trường của vật cần sơn, độ che phủ lý luận dùng tay quét hoặc dùng cọ là 1.4 lần, độ che phủ lý luận khi phun xịt là 1.7 lần.   |                        |                        |