

POLYURETHANE SANDING

Số hiệu	No.711
Loại	Lớp lót giữa có nguồn gốc từ nhựa Polyol và chất đông cứng Polyisocyanate.
Sử dụng	Lớp lót giữa cho các sản phẩm; đồ gỗ, nhạc cụ, sàn nhà, dụng cụ thể thao, thùng gỗ cho T.v, Radio.v.v.v
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none">1. Khô nhanh, có thể đánh bóng sau 2 giờ đồng hồ.2. Độ bám dính và chịu mài mòn rất tốt.3. Do độ bám dính chắc, có khả năng ngừa bề mặt gỗ hấp thụ lớp sơn kế tiếp.4. Dẻo dai và chịu nước tốt.
Màu sắc	Chất lỏng trong suốt
Trọng lượng riêng	Trên 0.85Kg/L(hỗn hợp)
Độ nhớt	20 sec ~40 sec NK-2 (hỗn hợp) (25 ⁰ c)
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1/2 giờ. Khô cứng: 2 giờ. (25 ⁰ C)
Độ dày màng sơn	Ướt: 70 μ (microns) Khô : 25 μ (microns)
Độ phủ lý thuyết	54.0m ² /Gal 14.3m ² /L 14.3m ² /kg
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu: 3 giờ.
Tỉ lệ trộn	Thành phần chính: Chất đông cứng = 67 : 33 (theo trọng lượng)
Hàm lượng không bay hơi	Trên 40%(hỗn hợp)
Thời gian ở thùng pha	4 giờ (hỗn hợp) (25 ⁰ C)
Chất pha loãng	Số hiệu: 736
Mức pha loãng	5 ~20% (không tính phần dùng để rửa dụng cụ)
Lớp phủ trước	Số hiệu: 710
Lớp phủ kế tiếp	Số hiệu 712-756
Phương pháp thi công	Dùng cọ hoặc phun.
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản bình thường.
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none">1. Trộn thành phần chính và chất đông cứng theo tỷ lệ trộn và khuấy đều.2. Các vết dơ như vết ẩm nước, bụi hoặc chất bẩn khác trên bề mặt gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Sử dụng giấy nhám #180 ~ # 240 xử lý nếu bề mặt thô nhám, sau đó làm sạch bằng khí nén.3. Nên dùng chất pha loãng được quy định tránh tạo thành bọt tăm và lỗ kim.4. Do thời gian sử dụng sơn trong thùng pha có hạn nên hỗn hợp sơn chính và chất đông cứng phải được sử dụng trong thời gian quy định ◦5. Nắp đậy chất đông cứng phải kín để tránh phản ứng với hơi nước trong không khí để tránh tạo thành bọt tăm và keo hóa ◦
Ghi chú	Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đối tượng sơn và điều kiện môi trường. Nói chung, mức độ che phủ lý thuyết của cọ và phun sẽ là 1.4 lần và 1.7 lần so với mức độ che phủ thực tế.