



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD
ô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI
Tel : 0251.3936740 (10 lines) Fax : 0251.3936751 / 52
Website :http:// www.rainbowpaints.com.vn

SƠN CHỐNG THẤM PU MỘT THÀNH PHẦN

Mã số sản phẩm	No.789
Loại	Sơn chống thấm PU một thành phần có nguồn gốc từ nhựa Polyurethane, nguyên liệu màu kết hợp với chất phụ gia đặc biệt.
Sử dụng	Sơn chống thấm cho các công trình kiến trúc như nóc nhà, ban công, phòng tắm, vườn hoa không trung v.v...
Đặc tính	<ol style="list-style-type: none">1. Độ bám dính vô cùng tuyệt vời.2. Màng sơn cứng chắc, có độ đàn hồi cao, không thấm nước và không thủy phân.3. Không cần quậy đều hỗn hợp trước theo tỷ lệ; thi công đơn giản, thuận tiện.
Màu sắc	Màu xám
Độ nhớt	3000 ~ 10000 cps (25°C)
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 6 giờ Khô cứng: 24 giờ Khô cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C)
Độ dày màng sơn	Kiến nghị 1 ~ 2mm
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu: 16 giờ Tối đa: 3 ngày (25°C)
Độ phủ lý thuyết	10Kg / 3.33m ² (lượng dùng tham khảo)
Hàm lượng không bay hơi	Trên 90%
Thời gian ở thùng pha	2 giờ (25°C)
Chất pha loãng	No.736 dung môi pha loãng sơn PU
Sơn phủ sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1. No.781 sơn phủ PU chống thấm chịu thời tiết2. No.747 sơn phủ PU một thành phần
Sơn lót sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1. No.1073 sơn lót trong suốt EPOXY2. No.785 sơn lót chống thấm PU (một thành phần)
Thời hạn bảo quản	Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản thông thường (trong nhà ở nhiệt độ 25°C và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào).
Phương pháp sử dụng	Bay, cọ, con lăn đều được.
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none">1. Không thi công ở những nơi có bề mặt xi măng ẩm ướt, bụi bẩn hoặc phân hóa v.v...2. Nếu thi công ở nhiệt độ dưới 15°C, màng sơn mỏng sẽ lâu khô.3. Một lần sơn mà độ dày vượt quá 2mm, có thể làm cho màng sơn lâu khô và sản sinh bọt khí.4. Phải lắc đều trước khi sử dụng, sau khi mở túi phải nhanh chóng sử dụng hết.5. Nếu còn có những yêu cầu liên quan khác, xin vui lòng liên hệ với Công ty.6. Độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng lớn nhỏ của vật thể cần sơn và điều kiện môi trường mà thay đổi.



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

ô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 (10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)