



**永記造漆工業(越南)有限公司**  
**YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD**  
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號  
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

## INORGANIC HIGH TEMPERATURE CORROSION PREVENTION COATING

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Số hiệu                 | 1566  |
| Loại                    | Sơn chống gỉ bền nhiệt có thể thi công trên nền nhiệt độ cao do copolymer vô cơ và nguyên liệu bền nhiệt, chống gỉ tinh chế mà thành.   |
| Sử dụng                 | Sơn chống gỉ, bền nhiệt dùng cho kết cấu kim loại như ống thép, ống hơi, ống dẫn nhiệt và thiết bị nhà máy..v.v...  |
| Đặc điểm                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Có tính bền nhiệt rất tốt, có thể chịu nhiệt lên đến 650°C.</li><li>2. Ở nhiệt độ phòng có thể khô cứng trong vòng 8 giờ, màng sơn có thể cứng ở nhiệt độ thường.</li><li>3. Có thể phun lên chất liệu nền bằng thép, mạ kẽm, inox ở nhiệt độ thường đến 220°C.</li><li>4. Có hiệu quả chống gỉ rất tốt trên bề mặt kim loại gia nhiệt nhiều lần.</li><li>5. Độ bám mạnh, tính năng chống gỉ đặc biệt tốt.</li><li>6. Trong môi trường nóng lạnh tuần hoàn tính bền độ ẩm rất tốt. thích hợp sử dụng cho môi trường CUI ( Ăn mòn dưới lớp cách nhiệt).</li></ol>                                 |
| Màu sắc                 | Màu xám sắt, màu xám bạc, màu nâu đỏ  |
| Trọng lượng riêng       | Trên 1.6 Kg/L   |
| Độ nhớt                 | Trên 70 KU (25°C)   |
| Thời gian khô           | Sờ thấy khô: Trong 2 giờ (25°C).    Khô cứng : 8 giờ.    Thời gian có thể vận chuyển: 24 giờ  |
| Thời gian phủ lớp kế    | Nhiệt độ bề mặt là 25°C    4 giờ (Tối thiểu)<br>Nhiệt độ bề mặt là 50-80°C    1 giờ (Tối thiểu)<br>Nhiệt độ bề mặt là 81-120°C    1/2 giờ (Tối thiểu)<br>Nhiệt độ bề mặt là 120-220°C    10 phút (Tối thiểu)<br>Không có hạn chế thời gian phủ lớp kế cao nhất  |
| Độ dày màng sơn         | Ướt: 196-294μ (microns)    Khô: 100-150μ (microns)  |
| Kiến nghị tổng độ dày   | Màng Khô: 300μ (100μm x 3)  |
| Hàm lượng không bay hơi | Trên 51%  |
| Độ phủ lý thuyết        | 19.3-12.9m <sup>2</sup> /GL    5.1-3.4m <sup>2</sup> /L    3.1-2.1m <sup>2</sup> /Kg (Màng Khô: 100-150μ )  |
| Chất pha loãng          | Nhiệt độ thi công: bình thường - 60°C , thêm 5-20% 1564X (cao nhất có thể sử dụng giới hạn trên của nhiệt độ là 129°C )<br>Nhiệt độ thi công: 61 - 150°C , thêm 20-35% 1564S<br>Nhiệt độ thi công: 151 - 220°C , thêm 35-50% 1564S  |
| Tỉ lệ hỗn hợp           | 5.5 : 0.04 (theo trọng lượng)   |
| Thời gian bảo quản      | Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản thông thường.  |
| Lưu ý                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Các vết bẩn như dầu mỡ, ẩm ướt, bụi bặm, rỉ sét .v.v..trên bề mặt phải được xử lý thật sạch, tốt nhất xử lý phun cát đến SIS Sa 2 ½ hoặc chống gỉ thủ công đến SIS St 3.</li><li>2. Bề mặt mạ kẽm và inox trước khi phun cần xử lý quét cát (SIS Sa 1 ) hoặc SSPC-SP16</li><li>3. Độ nhám bề mặt thép cacbon cần đạt 30~60μm, bản mạ kẽm và inox là 25 μm trở lên</li><li>4. Khi phun trên bề mặt nhiệt độ cao, do dung môi bay hơi nhanh, nên bề mặt màng sơn hơi thô ráp.</li><li>5. Phân loại nhiệt độ thi công bề mặt: nhiệt độ phòng - 100°C = medium temperature thinner (1564X)</li></ol> |



**永記造漆工業(越南)有限公司**

**YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD**

同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號

Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

101-220°C = High temperature thinner (1564S)

6. Tránh thi công vào ngày mưa hoặc thời tiết ẩm RH < 85%, đặc biệt bề mặt ẩm ướt cần phải làm nó khô hoàn toàn.

7. Kiến nghị kích thước miệng phun: 0.021”~0.025”