SƠN PU CHỐNG THẤM TRẢI SÀN MÀU BẠC

Mã số sản phẩm: No.783

Loại : Sơn phủ PU chống thấm có nguồn gốc từ nhựa polyol, chất đông cứng Polyisocyanate kết hợp với chất màu chịu được thời tiết.

Sử dụng: Sơn phủ chống thấm nước cho các công trình kiến trúc như nóc nhà,phòng tắm, vườn hoa không trung, ban công..v.v.

Đặc tính:
1. Khả năng chống dột, chống thấm tuyệt vời.
2. Chống lớp phấn bụi, nứt nẻ của ximăng,
3. Tính chất mềm dẻo, độ đàn hồi cao.
4. Sử dụng để cách nhiệt, tiết kiệm, làm đẹp.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn kiến trúc chống thấm CNS 6986 A2091.

Màu sắc: Màu xám tro (màu bạc).

Độ nhớt (25°C): 6000+_2000cps(hỗn hợp)

Thời gian khô (25°C): Sờ thấy khô: 6giờ khô cứng: 16giờ hoàn toàn cứng: 7ngày.

Độ dày màng sơn: Màng sơn ướt: 1-2mm màng sơn khô : 1-2mm

Độ phủ lý thuyết: Diện tích che phủ của mỗi bộ 30kg khoảng 13.2m^2 (lượng dùng tham khảo)

Thời gian sơn lớp mới: ít nhất 16 giờ Nhiều nhất: 7 ngày

Tỷ lệ pha trộn: Chất chính : Chất đông cứng = 24kg : 6kg

Hàm lượng không bay hơi : Trên 96%

Thời gian ở thùng pha: Trên 1tiếng (hỗn hợp 25 ^{O}C)

Dung môi pha loãng: No. 736 Chất pha loãng của PU (dùng để tẩy rửa dụng cụ).

Lớp lót: No. 1062 Sơn lót chống thấm Epoxy(có dung môi).
No. 785 Sơn lót PU chống thấm (một chất)

Lớp phủ: No. 781 Sơn phủ PU chống thấm chịu được thời tiết.

Thời gian bảo hành: Ít nhất một năm.

Phương pháp sử dụng: Dùng Bay.

Lưu ý:
1. Các vết bẩn như dầu, ẩm ướt,bụi bặm, rỉ sét .v.v..trên bề mặt phải được xử lý thật sạch.
2. Chất chính và chất đông cứng phải được pha trộn theo tỷ lệ đã quy định.
3. Những điều khác xin tham khảo các hạng mục xử lý thi công sơn chống thấm.

永記造漆工業股份有限公司
同奈省邊和市AMATA工業區219號
Tel: (84).61.992 961(十線) Fax: (84).61.992 972 / 992 973
Email: yungchivn@rainbowpaints.com.vn Website: http://rainbowpaints.com.vn