



# 永記造漆工業 ( 越南 ) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 ( 10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website : [http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)

## SƠN NƯỚC CHỐNG BỤI

**Mã số sản phẩm**

**No.SA2000**

**Loại**

Sơn nước ngoại thất chống bụi cao cấp chuyên dùng có nguồn gốc từ nhựa Acrylic gốc nước chịu nước, chịu kiềm và chịu thời tiết vô cùng tuyệt vời kết hợp với nguyên liệu màu có khả năng chịu thời tiết và chất phụ gia tinh tế.

**Sử dụng**

Sơn nước phủ chuyên dùng trang trí và bảo vệ các kiến trúc ngoại thất cao ốc văn phòng, nhà hàng, khách sạn, công trình công cộng, bệnh viện, cửa hàng, nhà ở v.v...

**Đặc tính**

1. Sử dụng nước sạch làm dung môi, hàm lượng VOC thấp, phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường, không chì, không thủy ngân, không kim loại nặng và không dẫn lửa.
2. Sơn nước chống bụi loại đơn tầng, kỹ thuật làm cứng và bóng hóa bề mặt đặc thù, hiệu quả chống dơ bẩn tốt.
3. Độ dẫn đạt 100% trở lên, nếu bề mặt tường xi măng có những vết nứt nhỏ, nhẹ, màng sơn có thể được bảo vệ như lúc ban đầu, giữ được vẻ mỹ quan.
4. Độ bám dính cao, khả năng chịu nước, chịu kiềm, chống rong rêu và chống mốc ( cấp JIS Z29110 ) vô cùng tuyệt vời.
5. Khả năng chịu biến động thời tiết đặc biệt tốt, mưa to nắng gắt cũng không dễ bị phân hóa và không dễ bị phai màu.

**Độ bóng**

Sáng dịu

**Khả năng che phủ**

10 m<sup>2</sup>/L trở lên

**Trọng lượng**

1.1 kg/L trở lên ( tùy màu )

**Độ nhớt**

80 ~ 110 KU trở lên (25°C)

**Thời gian khô**

Sờ thấy khô: 1 giờ

Khô cứng: 6 giờ (25°C)

**Độ dày màng sơn**

Màng sơn ướt: 180µm

Màng sơn khô: 80µm

**Độ phủ lý thuyết**

20.5 m<sup>2</sup>/Gal

5.5m<sup>2</sup>/L

**Thời gian phủ lớp mới**

Tối thiểu: 8 giờ

**Hàm lượng không bay hơi**

45% trở lên

**Chất pha loãng**

Nước máy

**Tỷ lệ pha loãng**

5 ~ 10%

**Sơn lót sử dụng**

Sơn lót trong suốt ngoại thất 420 (tường mới) hoặc sơn lót ngoại thất 467 (tường cũ)

**Thời gian bảo quản**

Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản thông thường.

**Phương pháp sử dụng**

Cọ, con lăn, phun ( phân 2 lớp đến 3 lớp thi công cho đến khi đạt độ dày màng sơn khô như kiến nghị là 250µ trở lên)

**Lưu ý**

1. Cần khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm nước để pha loãng, nhưng không được vượt quá dung lượng quy định.
2. Các vết bẩn như hơi ẩm, dầu mỡ, bụi bẩn v.v...bám trên bề mặt phải được làm sạch hoàn toàn trước khi sơn.
3. Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 2~3 tuần cho tường khô hoàn toàn, độ ẩm dưới 12% mới bắt đầu thi công.
4. Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dáng lớn bé của vật cần sơn và hoàn cảnh môi trường công việc mà thay đổi.



## 永記造漆工業 ( 越南 ) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 ( 10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)