



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

DIRT PICK-UP EXTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT

SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG BỤI, MÀU ĐẸP RAINBOW

SA2000

Số hiệu sản phẩm

Loại

Là loại sơn phủ chuyên dùng cho tường xi măng cao cấp được tinh chế từ nhựa Acrylic và nhựa Silicon phối hợp với nguyên liệu màu và chất phụ gia khác có khả năng chịu được biến động thời tiết và chất kiềm

Sử dụng

Bảo vệ và trang trí các kiến trúc nội ngoại thất tường bê tông xi măng của các tòa nhà cao ốc, khách sạn, công trình công cộng, bệnh viện, cửa hàng, nhà ở.

Đặc điểm

1. Sử dụng nước sạch như dung môi, hàm lượng VOC thấp, bảo vệ môi trường, không có kim loại nặng, hơn nữa không dẫn bắt lửa.
2. Với các tính năng như độ bám dính cao, chịu nước, chịu kiềm, chống rêu mốc phù hợp sử dụng cho cả nội thất lẫn ngoại thất.
3. Màng sơn dai chắc, mỹ quan, khả năng chịu cọ rửa đạt 100.000 lần trở lên (tiêu chuẩn CNS yêu cầu 2000 lần trở lên).
4. Chịu được biến động thời tiết tốt, nắng chiếu gắt hay mưa lớn cũng không dễ bị phai hóa và phai màu.
5. Màu sơn mịn bóng, tinh tế, tính kháng bụi và chất bẩn tốt, bảo vệ màng sơn mãi như mới.
6. Dễ dàng thi công bề mặt lớn, không ảnh hưởng đến tính chất sơn, có thể quét trên màng sơn cũ với điều kiện cũng là sơn mang tính dầu.
7. Có thể sử dụng như Solven- Based Cement Mortar Paint, thậm chí tốt hơn và bảo vệ môi trường.

Độ bóng

Ít bóng

Màu sắc

Nhiều màu (14 màu) và màu chỉ định

Độ che phủ

10m²/L trở lên

Tỉ trọng

1.0Kg/ L trở lên (tùy màu)

Độ nhớt

80~110KU (25°C)

Thời gian khô

Sờ thấy khô: 1giờ

Khô cứng: 3giờ (25°C)

Độ dày màng sơn

Khi ướt:80μ

khi khô: 35μ

Lượng quét sơn lý luận

47.3 m²/GAL

12.5 m²/L

Thời gian phủ lớp mới

Tối thiểu 3 giờ

Hàm lượng không bay hơi

45% trở lên

Chất pha loãng

Nước máy

Dung lượng chất pha loãng

5~10%

Sơn lót nền thích hợp

No.420 Solvent-Based Elastomeric Sealer.

Thời gian bảo quản

Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.

Hướng dẫn sử dụng

Phun, dùng cọ, cây lăn.

Hạng mục chú ý

1. Trộn và khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể thêm nước sạch để pha loãng, nhưng không vượt quá dung lượng quy định.



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

2. Cần phải làm sạch sē các vết dơ, bụi bẩn, hơi nước và dầu mỡ bám trên bề mặt cần được sơn mới có thể thi công.

3. Thành phần nước và các ion kiềm tự do phân li trong tường xi măng mới xây sẽ làm cho độ bám dính và tính năng màng sơn giảm bớt, cho nên buộc phải đợi 2-3 tuần cho tường khô hoàn toàn, thành phần nước dưới 12% mới bắt đầu thi công.

Ghi chú

Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dáng, trạng thái và điều kiện môi trường của vật cần sơn; độ che phủ lý luận khi dùng tay quét hoặc dùng cọ là 1.4 lần, độ che phủ lý luận khi phun xịt là 1.7 lần.