



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

EPOXY TOPCOAT

Số hiệu	1001FM
Loại	Sơn phủ Epoxy hoàn thiện, hai lớp bảo vệ, đa dụng có nguồn gốc nhựa Epoxy.
Sử dụng	Lớp phủ lên lớp chống cháy cho nội thất như nhà máy hóa dầu, nhà máy điện tử, bệnh viện, v.v..
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none">1.Chịu ô nhiễm rất tốt.2.Chịu tác động của nước rất tốt.3.Chịu tác động của hóa chất rất tốt.4.Sử dụng với sơn chống cháy FM-900 có độ bám rất tốt.
Màu sắc	Màu chỉ định
Độ bóng	Bóng mờ, ít bóng
Trọng lượng riêng	Trên 1.3 kg/L (hỗn hợp)
Độ nhớt	70-100 KU (hỗn hợp)
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 2 giờ Khô cứng: 4 giờ (25°C) Lưu hóa hoàn toàn: 7 ngày RH=60% (25°C)
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu :6 giờ
Độ dày màng sơn tối ưu	Út: 84μ (microns) Khô: 50μ (microns)
Thể tích vật rắn	Trên 70% (hỗn hợp)
Độ phủ lý thuyết	11.9 m ² /L 45 m ² /Gal
Chất pha loãng	SP-12 chất pha loãng Epoxy
Mức pha loãng	0-5%
Chất nền thích hợp	Bản thép, bản mạ kẽm đã thi công lớp chống cháy.
Lớp lót thích hợp	Mạ kẽm:No.1020(30 μ)+ FM-900 (độ dày theo kích thước lõi dầm thép) +1001FM (50 μ) Sắt thép: EP-66(60 μ)+ FM-900 (độ dày theo kích thước lõi dầm thép) +1001FM (50 μ) IZ-01(50 μ)+ EP-66(50 μ)+ FM-900 (độ dày theo kích thước lõi dầm thép)+1001FM(50 μ) EP-03AA(50 μ)+EP-66(50 μ)+FM-900(độ dày theo kích thước lõi dầm thép)+1001FM(50 μ)
Thời hạn bảo quản	Tối thiểu 2 năm theo điều kiện bảo quản thông thường
Tỷ lệ trộn	Thành phần chính: chất đông cứng= 88:12 (theo trọng lượng)
Thời gian ở thùng pha	Tối thiểu 8 giờ (hỗn hợp)(25°C)
Phương pháp sử dụng	Phun xịt, cọ, con lăn.
Chú ý an toàn	Trong quá trình thi công, phải thông gió để tránh ảnh hưởng đến sự khó chịu của cơ thể, nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy đi khu vực không khí trong lành hít thở và biện pháp bảo vệ cá nhân phải đeo để phù hợp các quy định về an toàn lao động.
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none">1. Trộn thành phần chính và chất đông cứng theo tỷ lệ trộn và khuấy đều2. Hơi ẩm, các vết dầu, vết bẩn, gỉ sét và lớp muối ăn mòn trên lớp nền phải được làm sạch hoàn toàn trước khi sơn3. Thi công nên tránh khi mưa hoặc độ ẩm tương đối trên 85% RH



永記造漆工業(越南)有限公司

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD

同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號

Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

4. Sản phẩm này không có thời gian hóa keo rõ ràng, hãy sử dụng trong hết thời gian quy định.