

FLAT PAINT, WHITE

Số hiệu	2301
Loại	Sơn có nguồn gốc từ nhựa alkyd kết hợp với chất bột titan dioxit tạo thành sơn phủ không bóng dùng cho nội thất.
Sử dụng	Sơn không bóng dùng cho nơi cư trú trên tàu thuyền, nội thất nhà ở và trung tâm thương mại.
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none">1. Khô nhanh và độ bám dính mạnh.2. Chịu tác động của nước và độ ẩm, bền với nước biển rất tuyệt vời.3. Màng sơn nhu hòa và không bóng.4. Dễ thi công.5. Màng sơn dai và tính bền mài mòn cao.
Màu sắc	Màu trắng.
Độ bóng	Mờ
Khả năng che phủ	Trên 10 m ² /L
Trọng lượng	Trên 1.3 kg/L
Độ nhớt (25°C)	70 ~ 90 KU
Thời gian khô (25°C)	Sờ thấy khô: 1/2 giờ khô cứng: 3 giờ
Thời gian thêm lớp mới (25°C)	Tối thiểu : 4 giờ
Độ dày màng sơn tối ưu	Úớt 100 microns khô 40 microns
Hàm lượng không bay hơi	Trên 60 %
Độ phủ lý thuyết	10.0 m ² /L 38.0 m ² /GL 7.7 m ² /kg
Chất pha loãng	805 Chất pha loãng
Mức pha loãng	5 ~ 20 % (Tùy thuộc vào dụng cụ sơn)
Lớp phủ trước	<ol style="list-style-type: none">1. No.404 Solvent-Based Cement Mortar Paint, Primer2. No.410-1 Rainbow Emulsion Primer
Phương pháp sử dụng	Phun, dùng cọ, dùng con lăn.
Thời hạn bảo quản	Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản thông thường
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none">1. Trước khi sử dụng phải khuấy đều sơn, khi sơn quá đặc, thêm chất pha loãng theo số lượng trong phạm vi quy định.2. Những tạp chất như dầu mỡ, bụi, chất bẩn, màng sơn bị bong tróc và muối ăn mòn. Lớp nền phải được làm sạch hoàn toàn để đảm bảo chất lượng khi dùng sơn này.
Ghi chú:	Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dạng, trạng thái, và điều kiện môi trường của vật cần sơn.