

RAINBOKYD 15

Số hiệu sản phẩm	30015
Loại	Sơn phủ Alkyd bóng loại thông dụng biển tính.
Đặc điểm	1. Ngoại quan đẹp, độ bóng bền lâu. 2. Chịu mài mòn, chịu thời tiết rất tốt. 3. Có độ bám mạnh với sơn lót gốc cao su và sơn lót gốc dầu. 4. Bền nước biển và bền dầu rất tốt. 5. Dễ sử dụng. 6. Sự cháy chậm và thấp
Độ bóng	Bóng
Màu sắc	Màu trắng và màu khác
Nồng độ chất hữu cơ bay hơi VOC	450 g / L trở xuống
Tỉ Trọng	Trên 1.0 Kg/L
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 2 giờ Khô cứng: 15 giờ (25°C) (35 μ)
Độ dày màng sơn	Ướt: 80 μ Khô: 35 μ
Độ phủ lý thuyết	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L
Hàm lượng không bay hơi	45±2%
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu 24 giờ
Chất pha loãng	No.805 (OM-07)
Mức pha loãng	0~2% (quét, lăn) 0~3% (phun)
Hệ thống thi công	Tham khảo các hệ thống thi công
Phương pháp sử dụng	Phun, quét, dùng con lăn.
Thời hạn bảo quản	Ít nhất 2 năm với điều kiện khí hậu thông thường
Hạng mục chú ý	1. Hơi ẩm, vết dầu mỡ, bùn bẩn, bề mặt lớp sơn cũ cần được làm sạch 2. Tránh sơn vào ngày mưa hoặc độ ẩm trên 85% RH, hoặc nhiệt độ nền thấp hơn 3 ° C so với điểm sương 3. Khi sơn trong không gian kín, phải chú ý sự thông gió.