

RAINBOSHIELD 831

Số hiệu

30831

Loại

Sơn epoxy cao tính năng hai thành phần hàm lượng rắn cao

Đặc điểm

1. Thích hợp sử dụng chống gỉ cho toàn bộ con tàu như thân ngoài, boong, khoang hàng hóa, cabin.v.v...thích hợp cả cho tàu đóng mới hoặc sửa chữa.

2. Có tính năng làm khô ở nhiệt độ thấp rất là tuyệt vời..

3. Dễ làm sạch.

4. Tính năng đề kháng với hóa chất rất tốt.

5. Thời gian khô ngắn.

Độ bóng

Bóng

Màu sắc

Màu xám và màu xanh lá nhạt.

Nồng độ chất hữu cơ bay hơi

Tối đa 248 g / L

Trọng lượng

1.4 kg/L trở lên

Thời gian khô

Sờ thấy khô: 2 giờ

Độ dày màng sơn tối ưu

Ướt: 160~256 μ (Micron) Khô cứng: 125~200 μ (Micron)

Độ phủ lý thuyết

23.6 m²/Gal 6.24 m²/L @ 125 μ

Thời gian phủ lớp mới

Sơn cho Epoxy 2 thành phần

Nhiệt độ mặt thép	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C
Thời gian phủ nhỏ nhất	32 giờ	24 giờ	8 giờ	4 giờ	3 giờ
Thời gian phủ lớn nhất	28 ngày	28 ngày	28 ngày	14 ngày	7 ngày

Tỉ lệ hỗn hợp

Chất chính: chất đông cứng=15 : 5 (theo thể tích)

Thể tích chất rắn

78±2%

Thời gian ở thùng pha

1 giờ (25°C)

Chất pha loãng

1005 (SP-12)

Tỷ lệ pha loãng

Nhiệt độ trộn của chất chính và chất đông cứng phải trên 15 ° C, nếu không phải thêm dung môi bổ sung để có được độ nhớt cần thiết cho thi công. Dung môi quá nhiều có thể gây chảy xệ, sau khi trộn có thể thêm vào chất pha loãng 0 - 5% (cọ, con lăn) 0 - 10% (phun chân không)

Hệ thống thi công

Tham khảo các hệ thống thi công

Thời hạn bảo quản

Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản thông thường

Phương pháp sử dụng

Dùng máy phun, cọ quét hoặc con lăn

Lưu ý:

1. Trộn thành phần chính và chất đông cứng theo tỷ lệ trộn và khuấy đều.
2. Các vết dơ bẩn, ẩm ướt và chỗ bị tróc sơn trên bề mặt phải được làm sạch
3. Phun cát làm sạch bề mặt đến ISO-Sa2^{1/2}, độ nhám đạt 30 μ trở lên hoặc phun nước áp lực cao để xử lý đến VIS WJ 2/3
4. Bề mặt trước khi sơn lót cần xử lý phun cát đến ISO SS hoặc St3
5. Tránh sơn vào ngày mưa hoặc độ ẩm trên 85% RH, hoặc nhiệt độ nền



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

thấp hơn 3 ° C so với điểm sương.

6. Khi sơn trong không gian kín, phải chú ý sự thông gió.