

ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER

Số hiệu	992
Loại	Sơn chống ăn mòn gốc nhựa alkyd kết hợp với Oxit và chất màu nhôm Tripolyphosphate không gây ô nhiễm môi trường.
Sử dụng	Dùng làm phủ dưới chống ăn mòn không độc hại cho thép carbon ngoài trời và các bộ phận thép nội thất..
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none">1. Khô rất nhanh, độ bám dính cao.2. Chống ăn mòn và chịu lực nổi tốt .3. Khả năng chịu nước mặn và dầu mỡ tốt .4. Chịu tác động thời tiết và sự mài mòn tốt.5. Dễ sử dụng
Màu sắc	Oxit đỏ, trắng, xanh
Độ bóng	Mờ
Điểm bốc cháy	25 ⁰ C (77 ⁰ F)
Khả năng che phủ	Trên 12.5 m ² /L
Trọng lượng	Trên 1.3 kg/L
Độ nhớt (25 ⁰ C)	70 ~ 90 KU
Thời gian khô (25 ⁰ C)	Sờ thấy khô: 2 giờ khô cứng: 16 giờ
Thời gian thêm lớp mới(25 ⁰ C)	Tối thiểu : 6 giờ Tối đa: 3 tháng
Độ dày màng sơn tối ưu	Ướt 90 microns khô 40 microns
Thể tích vật rắn	Trên 60 %
Độ phủ lý thuyết	11.1 m ² /L 8.5 m ² /Kg 42.0 m ² /GL
Chất pha loãng	805 Chất pha loãng
Mức pha loãng	5 ~ 10 % (theo trọng lượng)
Lớp phủ trước	No.908 Wash Primer (SP-01/02)
Lớp phủ tiếp theo	Oleoresins topcoat, Ready-mixed paint, Synthetic Enamel.
Thời hạn bảo quản	Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản thông thường
Phương pháp thi công	Phun chân không, cọ, con lăn.
Phun xịt	Kích thước đầu phun: Graco 617/717 Áp suất khí:4~6 kg/cm ² Tỷ lệ bơm:45:1, 33:1, 28:1
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none">1. Trước khi sử dụng phải khuấy đều sơn, khi sơn quá đặc, thêm chất pha loãng theo số lượng trong phạm vi quy định.2. Hơi ẩm, dầu mỡ, bụi bẩn và chỗ màng sơn bong trên bề mặt phải được làm sạch cũng như chỗ bị muối ăn mòn. Để đảm bảo độ dính của bề mặt.3. Nên tránh sơn vào điều kiện thời tiết sau: ngày mưa; bề mặt sương ẩm; thời tiết trên 40⁰C hoặc dưới 10⁰C.4. Lớp sơn kế tiếp phải chờ cho lớp sơn đầu khô hoàn toàn, mới thi công.
Ghi chú	Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dạng, trạng thái, và điều kiện môi trường của vật cần sơn



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751